

IMAGIN JT 9300 WG - PT, PG, RG, BFG

DESCRIPTION DU PRODUIT

Supports d'impression intermédiaires calandrés

Face :

PVC blanc brillant de 80 µm

Adhésif:

JT 9300 WG - PT: Solvant transparent permanent

JT 9300 WG - PG: Solvant gris permanent

JT 9300 WG - RG: Solvant gris enlevable

JT 9300 WG - BFG: Solvant gris Bubble-free

Protecteur:

JT 9300 WG - PT/PG/RG: Papier couché PE 140 g/m²

JT 9300 WG - BFG: Papier couché PE 145 g/m²

UTILISATIONS HABITUELLES

Applications de courte ou moyenne durée, en intérieur ou extérieur, sur des surfaces planes et légèrement courbes.

Panneaux, vitrines de magasins, Point de Vente, décoration de véhicules.

TRANSFORMATION

Ce film est particulièrement conçu pour l'impression jet d'encre grand format à base solvant, éco-solvant, latex ou UV.

Pour une protection et une durabilité optimales, le film JT 9300 doit être laminé avec les films de la série LF 9300.

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez vous assurer d'utiliser les profils ICC et les paramètres d'imprimante corrects.

Vous pouvez obtenir ces profils auprès de nos filiales ou de nos distributeurs, ou vous pouvez les télécharger sur : www.mactacgraphics.eu. Pour en savoir plus sur l'impression et la lamination, veuillez vous reporter au BT 4.1 « Instructions sur la manipulation, la transformation et la pose des supports d'impression numériques Mactac ».

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans entreposé à une température comprise entre +15 et +25°C et une humidité relative de ± 50% (dans l'emballage d'origine).

MÉTHODE DE POSE

Les supports d'impression numérique Mactac doivent être appliqués selon les consignes du BT 4.1 « Instructions sur la manipulation, la transformation et la pose des supports d'impression numériques Mactac », accessibles dans la section « Ressources » sur www.mactacgraphics.eu.

Nous vous conseillons de tester la construction proposée dans les conditions réelles d'application et d'utilisation finales avant la mise en production.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS MOYENNES)

Valeurs moyennes Méthode de test

Données sur l'adhésif, 23°C (N/25 mm)

Adhésion initiale sur verre		
JT 9300 WG- PT	18	FTM 9
JT 9300 WG- PG	14	
JT 9300 WG- RG	6	
JT 9300 WG- BFG	21	
Pelage sur verre après 24 heures		
JT 9300 WG- PT	19	FTM 1
JT 9300 WG- PG	18	
JT 9300 WG- RG	5	
JT 9300 WG- BFG	20	

Stabilité dimensionnelle

Retrait (48 heures à 70°C posé sur l'aluminium)	Max. 0,5 mm	FTM 14
---	-------------	--------

Plages de températures

Température minimale d'application	+ 10°C
Plage de température d'utilisation	De - 20°C à + 70°C

Certifications

Résistance au feu	Autoextinguible	EN 13501-1
-------------------	-----------------	------------

DURABILITÉ ATTENDUE*

Zone d'Europe centrale 1

Non transformé	5 ans	ISO 4892-2.
Imprimé et laminé	3 ans	ISO 4892-2.

*Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Bulletin technique 7.5 : « Durabilité extérieure des complexes imprimés et laminés Mactac ».

Note : L'application d'un film de protection sur le film imprimé retarde l'éventuel palissement des couleurs qui peut survenir avec le temps. Ce palissement dépend de la qualité de l'encre, de l'orientation du visuel imprimé, de l'angle d'exposition et de la zone géographique.

Des conditions d'exposition sévères à des températures élevées et aux rayons UV tels qu'on les rencontre dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînent un processus de dégradation plus rapide que dans nos régions tempérées. Les régions polluées, les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud diminuent également la performance extérieure. Aucune garantie de durabilité n'est donnée en cas d'exposition horizontale.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour ses utilisations. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente de Mactac, voir <http://terms.europe.averydennison.com>